



S-Felt 500 gr/m2



Construcción

Descripción S-Felt es un material con base en geotextil blanco.

Propiedades	Material	PET
	Color	Blanco
	Espesor	3.5 mm
	Peso	500 gr/m2
	Esfuerzo a tensión	9.8 N/5cm
	Elongación a la ruptura	72%
	Esfuerzo de perforación CBR	1.53 KN
	Diámetro efectivo de perforación	O95 0.107 mm
	Coefficiente de permeabilidad vertical	0.42 cm/s
	Esfuerzo al desgarre	0.28 KN

Usos/Aplicación Como capa separadora entre la membrana y materiales no compatibles.

Presentación Rollo de 2m x 50m

- Limitaciones**
- Evitar que el producto entre en contacto con agua durante el transporte, almacenaje y aplicación.
 - Mantenga el producto alejado de fuentes de ignición.
 - Extender el producto sobre áreas secas, evite ambientes ácidos y corrosivos.

Nota legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470



Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

www.pretensur.com



(271)

716-03-00