



## Antisol® Blanco

Curador para concreto y mortero, con base agua.

<b>Description</b>	Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Cumple con la norma ASTM C 309.
<b>Usos</b>	<b>Antisol® Blanco</b> se utiliza para curar el concreto o mortero, la película que forma retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro, garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.</li><li>■ Se aplica solamente una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y Morteros.</li><li>■ Viene listo para usar y es fácil de aplicar.</li><li>■ Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.</li><li>■ La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada.</li><li>■ Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene Solventes.</li></ul>
<b>Modo de Empleo</b> <b>Aplicación del</b> <b>Producto</b>	<p><b>Antisol® Blanco</b> viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.</p> <p>La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de sangrado del concreto o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate.</p> <p>La aplicación también puede efectuarse con brocha o con rodillo, sólo que en este caso la superficie puede ser rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.</p>
<b>Consumo</b>	Aplicado con fumigadora o aspersor neumático aproximadamente 200 g/m <sup>2</sup> .
<b>Datos Técnicos</b>	Tipo: Emulsión acuosa de parafina. Color: Blanco. Densidad: 0.97 kg/l aprox.



## Medidas de Seguridad, manejo y desecho de Residuos

Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos. No se debe almacenar por debajo de 7°C, ya que a partir de los 7°C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos. Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

## Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

## Almacenamiento

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.



# PRETENSUR<sup>®</sup>

S.A. DE C.V.

e-mail: [ventas@pretensur.com](mailto:ventas@pretensur.com)

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470



Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

[www.pretensur.com](http://www.pretensur.com)



(271)

716-03-00