



SikaTop®-144

Mortero cementicio con base acrílica para recubrimientos (tipo pintura) impermeables y flexibles.

Descripción	SikaTop-144 es un mortero pre-dosificado de 2 componentes, listo para usar como recubrimiento impermeable y decorativo. Elaborado a base de cemento, arenas de granulometría seleccionada y resinas acrílicas.
Usos	Como acabado protector, impermeable y decorativo en superficies de concreto, ladrillo o asbesto-cemento, en obras civiles, bodegas, edificios, etc. Como pintura impermeable en tanques para depósito de agua, muros de contención, fachadas, muros interiores o exteriores.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Aplicación sencilla con rodillo o brocha.■ Excelente adherencia a diferentes materiales de construcción.■ Puede aplicarse sobre superficies húmedas.■ Resistente a la intemperie y ambiente salino.■ Apto para recubrir tanques de agua potable.■ Permite que las superficies respiren.■ Excelente durabilidad en todos los climas.■ Predosificado, es decir, se controlan las características y propiedades finales de la mezcla.
Modo de Empleo	<p>Preparación del Sustrato: La superficie debe estar sana y limpia (libre de grasa, polvo, pintura, agentes curadores u otras materias extrañas). Hay que reparar las grietas con Sikaflex-1A o Sikaflex Construction Sealant y Los descascaramientos con un mortero preparado con SikaTop-122. Antes de la aplicación del producto se debe saturar la superficie con agua, evitando encharcamientos.</p> <p>Preparación del Producto: En un recipiente de boca ancha vierta primero el 80% del componente A (líquido) y luego el componente B (polvo), en forma gradual. Mezcle manualmente o con un equipo mecánico (taladro de bajas revoluciones), hasta obtener una mezcla de color uniforme, libre de grumos, por último adicione el resto del componente A, continúe con el mezclado hasta obtener nuevamente la uniformidad de la mezcla.</p> <p>Aplicación del producto: Una vez mezclado el SikaTop-144, se debe aplicar antes de transcurrir 1 hora (20 °C). Aplique mínimo 2 manos con brocha o rodillo, colocando la segunda cuando la primera haya secado. (Aprox. 4 horas).</p>
Consumos	De 0.7 a 0.9 kg/m ² aplicado en 2 capas, dependiendo de la rugosidad de la superficie.



Descripción	Colores:	Blanco y Gris
	Densidad:	1.8 kg/l aprox.
	Temp. mínima de aplicación:	5 °C
	Puesta en servicio:	72 hrs.
	Relación de mezcla:	38:62 en peso A+B
		1:1.6 en volumen A+B
	Espesor mínimo a dos capas:	0.35 mm.
	Espesor máximo a dos capas:	0.45 mm.

Precauciones

No se debe agregar agua a la mezcla. Proteger la aplicación de la lluvia durante las primas horas (aprox. 5 horas a 20 °C).
 Se deben evitar excesos de material en los cantos y aristas.
 En fachadas y altas temperaturas, se recomienda curar con agua las primeras 48 hrs. una vez endurecido el producto.
 Lavar con agua abundante antes de que el producto endurezca ya que una vez endurecido se requerirá de equipo mecánico para retirarlo.
 La uniformidad de color final entre lotes diferentes puede variar ligeramente.
 Donde la apariencia del acabado sea muy importante asegúrese de usar el mismo número de lote.

Medidas de Seguridad

Usar guantes, gafas de protección y respiradores para polvos en su manipulación.
 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico.
 Para mayor información y en caso de derrames, consulte la hoja de seguridad.

Almacenamiento

Seis (6) meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y bajo techo, protegido de humedad y congelación.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452**.

Informes y Ventas



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500



www.pretensur.com



(271)

716-03-00