



Construcción

Sikadur®-32 Gel

Puente de Adherencia en epóxico

Descripción	Sikadur-32 Gel es un adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxicas seleccionadas, libre de solventes.
Usos	<ul style="list-style-type: none">■ Como adhesivo estructural de concreto fresco con concreto endurecido.■ Como adhesivo entre elementos de: concreto, piedra, mortero, acero, hierro, fibrocemento, madera.■ Adhesivo entre concreto y mortero.■ En anclajes de pernos en concreto o roca, donde se requiere una puesta en servicio rápida (24 horas).
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Fácil de aplicar.■ Libre de solventes.■ No es afectado por la humedad.■ Altamente efectivo, aún en superficies húmedas.■ Trabajable a bajas temperaturas.■ Alta resistencia a tracción.
Datos del Producto	
Color	Gris (mezcla A+B).
Almacenamiento	Dos años en su envase original bien cerrado en lugar seco y bajo techo, a temperatura entre 5 °C y 30 °C. Acondicione el material a temperatura entre 18 30 °C antes de usar.
Presentación	<ul style="list-style-type: none">■ Unidad de 1 kg.■ Unidad de 5 kg.
Datos Técnicos	
Densidad	1,6 kg/lit
Resistencias	<ul style="list-style-type: none">■ Resistencia a compresión (ASTM D 695): 1 día = 75 MPa (750 kg/cm²). 10 días = 90 MPa (900 kg/cm²).■ Resistencia a flexión (ASTM C580): 10 días = 34 MPa (340 kg/cm²).■ Adherencia (ASTM C 882): > 13 MPa (130 kg/cm²).■ Fuerza de arrancamiento de anclaje en concreto H25 (Ø 1.2 cm, L= 12 cm): 60 KN (6 000 kg).
Vida Útil a 20°C:	25 minutos.
Aplicación	
Proporción de mezcla	A : B = 2 : 1 (en peso)

Consumo	Como puente de adherencia, el consumo aproximado es de 0,3 a 0,5 kg/m ² , dependiendo de la rugosidad y temperatura de la superficie.
Preparación de la Superficie	<p>Concreto: Al momento de aplicar Sikadur-32 Gel el concreto debe encontrarse limpio, exento de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, etc, firme y sano con respecto a sus resistencias mecánicas.</p> <p>La superficie del concreto debe limpiarse en forma cuidadosa hasta llegar al material sano, eliminando totalmente la lechada superficial; esta operación se puede realizar con chorro de agua y/o arena, carda metálica, escarificado manual o mecánico, copa de diamante, etc. La superficie a unir debe quedar rugosa.</p> <p>Metales: Deben encontrarse limpios, sin óxido, grasa, aceite, pinturas, etc. Se recomienda un tratamiento con chorro de arena a metal blanco.</p>
Instrucciones de mezclado	<p>Mezclar totalmente las partes A y B, verter en un tercer recipiente limpio y seco, revolver en forma manual o mecánica con un taladro de bajas revoluciones (máx. 600 rpm) durante 3-5 minutos aproximadamente, hasta obtener una mezcla homogénea. Evitar incluir aire.</p> <p>En caso que el volumen a utilizar sea inferior a la unidad predosificada, se puede subdividir los componentes respetando en forma rigurosa las proporciones indicadas en Datos Técnicos.</p>
Limpieza de herramientas	Limpie las herramientas con Sika Limpiador.
Modo de Aplicación	Como puente de adherencia el Sikadur-32 Gel se aplica con brocha, rodillo o pistola neumática sobre la superficie preparada. En superficies húmedas asegurar la aplicación restregando con la brocha. El concreto fresco debe vaciarse antes de 3 horas a 20°C o 1 hora a 30°C, de aplicado el Sikadur-32 Gel . En todo caso, el producto debe encontrarse pegajoso al vaciar la mezcla sobre él.
Medidas de Seguridad	<p>Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes apropiados, lentes de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.</p> <p>No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite al hoja de seguridad del producto.</p>
Advertencia	Los productos Sika han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por Sika , tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452 .

Informes y ventas



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500



www.pretensur.com



(271)

716-03-00